

PELLICULE DE PLASTIFICATION AU FINI MAT VELOUTÉ

La surface couchée matte révolutionnaire des pellicules offre un toucher et un look sans précédent. Ces pellicules créent un fini mat exempt d'opacité qui ne déforment pas les graphiques ou décale les couleurs. Ce fini mat offre également une résistance à l'usure et un touché de velours doux pour des applications haut de gamme de tous types.


Vitesse recommandée

4 - 6

Température recommandée

240°F - 250°F

Conseil

S'il y a décollage, augmenter la chaleur et réduire la vitesse. Si le film se rétrécit, réduire la chaleur.

Description des pellicules de plastification au fini mat velouté

Quel film de plastification vous convient le mieux ?

		1.2 mil	1.5 mil	3.0 mil	5.0 mil	Type	Marque
Noyau 1"	12.75" x 500'	02123450012OPPV				Velvet OPP	SW
	18" x 500'	021850012OPPV				Velvet OPP	SW
	25" x 500'	022550012OPPV				Velvet OPP	SW
Noyau 3"	12.75" x 500'	02123450012VM				Digital OPP	SW
	12.75" x 750'			0212347503DHMAT		Scuff Resistant PET	D&K
	12.75" x 750'		02123475015VMPET			PET Superstick	D&K
	12.75" x 750'		02123475015DHMAT			Nylon	D&K
	12.75" x 750'				0212347505DHMAT	PET	D&K
	12.75" x 1500'	021234150012VM				Digital OPP	SW
	18" x 500'	021850012VM				Digital OPP	SW
	18" x 500'		021850015VMPET			PET Superstick	D&K
	18" x 500'		021850015SSVMNY			Nylon Superstick	D&K
	19" x 500'	021950012VM				Digital OPP	SW
	19" x 2000'	0219200012VM				Digital OPP	SW
	19" x 2000'		0219200015SSVMNY			Nylon Superstick	D&K
	25" x 200'				022520050DHMAT3	Scuff Resistant PET	D&K
	25" x 500'	022550012OPPV3M				Digital OPP	SW
	25" x 500'		022550015SSVMNY			Nylon Superstick	D&K
	25" x 500'		022550015VMPET	0225500303DIA		PET	D&K

Respectueux de l'environnement

 HALIFAX NS
 902-477-0382

 MONTREAL QC
 514-694-7741

 OTTAWA ON
 613-744-7004

 TORONTO ON
 416-285-7044

 CALGARY AB
 403-717-1703

 VANCOUVER BC
 604-574-9508